

FP 450

Pâte coupefeu 1c

Pâte coupe feu et étanche à la fumée, intumescente sous l'effet de la chaleur

CARACTERISTIQUES

- Coupe feu et étanche à la fumée
- pendant 90 minutes
- Répond à NEN EN 1366-3 (2007-Efectis-R0031/R0032)
- Expansif sous l'effet de la chaleur
- Résiste au vieillissement
- Pour câbles de diamètre ≤ 32 mm
- Sans solvants, plastifiants ni halogènes



UTILISATION

Pâte d'étanchéité coupe feu et intumescente pour câbles électriques (diamètre ≤ 32 mm), faisceaux de câbles dans des caniveaux de câbles et passages dans des murs et plafonds. Fait partie du système coupe feu Tangit pour passages de câbles électriques (en combinaison avec FP 550, FP 800).

PREPARATION DU SUPPORT

Le support doit être fixe, propre, sec et exempt de graisse, de poussière et d'huile.

APPLICATION

Couper le bout du filetage de la cartouche et placer le nez de buse. Placer la cartouche dans le pistolet et appliquer FP 450 Pâte coupe feu 1c sans bulles d'air autour des câbles. Si nécessaire, lisser FP 450 Pâte coupe feu 1c immédiatement après l'application avec les outils appropriés (éventuellement à l'aide d'eau).

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Composition	Dispersion de polymères acryliques avec des additifs pour la protection contre l'incendie.
Couleur	Rouge – brun
Températures d'application	de +5 °C à +40 °C optimale de +20 °C à +25 °C
Valeur du pH	7,0 – 8,0
Résistance à la température	-20°C tot +80°C
Facteur d'intumescence lorsqu'il est chauffé	10 x
Densité	1,35 g/cm ³
Formation de la peau	± 7 minutes
Shore A	Ca. 45

CONDITIONNEMENT

- Boîte contenant 12 cartouches de 300 ml



CONSERVATION

Conserver le produit dans un endroit frais, sec et à l'abri du gel (température de stockage/transport de +5 °C à +30 °C). La durée de conservation à 20 °C est d'au moins 24 mois après la date de fabrication, voir cartouche.

IMPORTANT

Nettoyage:

Peau: Enlever immédiatement le produit pas encore durci à l'eau. Seul un traitement mécanique permet d'enlever le produit durci de la peau. Ensuite, laver à l'eau et au savon, puis hydrater la peau
Matière: Enlever immédiatement des taches de produit pas encore durci à l'eau. Seul un traitement mécanique permet d'enlever le produit durci de la peau. Mise au rebut des déchets : Presser le produit résiduel hors de la cartouche, laisser durcir, puis mettre au rebut en tant que déchet ménager ou déchet industriel. Seuls des emballages vides peuvent être confiés pour être recyclés. Les numéros de code de déchets européens peuvent être demandés auprès du fabricant.

Attention: Ces informations sont uniquement de nature générale. En raison des différents modes de traitement et d'utilisation indépendants de notre volonté, ainsi que de la grande variété de matériaux, nous recommandons d'effectuer toujours des essais en quantité suffisante. Par conséquent, nous n'assurons aucune responsabilité pour des résultats particuliers d'une application basée sur les informations et instructions données sur cette fiche d'information. La garantie s'applique exclusivement à la qualité supérieure constante de nos produits dans le cadre de nos conditions de vente. Pour rédiger cette fiche technique, nous nous sommes basés sur l'état actuel de la technique, dans la mesure de nos connaissances.

DIRECTIVES GÉNÉRALES

Observer les indications du fabricant.

Indications pour la santé:

- Nuisible pour la santé en cas d'inhalation
- Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau
- Sensibilisation possible par inhalation et contact cutané.

Conseils de sécurité:

- Tenir hors de portée des enfants
- Ne pas inhaler les émanations
- Porter des gants et vêtements de protection appropriés pour l'application
- En cas d'accident ou de nausées, consulter immédiatement un médecin (si possible, lui montrer l'étiquette)
- En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Les propriétés susmentionnées de ce produit ont été démontrées tant dans la pratique que lors de tests d'application. Nous ne pouvons cependant exercer aucune influence sur les circonstances propres à la situation. C'est pourquoi nous vous conseillons de toujours effectuer un test par vous-même pour vous assurer que le produit convient à l'application envisagée. En cas de doute, consultez Henkel Belgium S.A. Bruxelles, tél. 02/421.28.65. Aucun recours en responsabilité civile ne sera accepté sur la base du contenu de ce document ou d'un avis verbal, sauf en cas de négligence grave de notre part. Cette fiche technique remplace toutes les fiches techniques antérieures de ce produit.



3432 NZ Nieuwegein
Tel.: 030 - 607 33 29
Fax: 030 - 604 70 39
Website: www.tangit.nl
E-mail: tangitNL@henkel.com

1020 Brussel/Bruxelles
Tel.: 02 - 421 27 11
Fax: 02 - 420 70 25
Website: www.tangit.be
E-mail: tangitB@henkel.com